

快削鋼成份表

鋼種記號			化 學 成 份 %				
JIS	SAE	ISO	C	Mn	P	S	Pb
SUM23	1215		Max 0.09	0.75~1.05	0.04~0.09	0.26~0.35	-
		11SMn30	Max 0.14	0.90~1.30	Max 0.11	0.27~0.33	-
SUM24L	12L14		Max 0.15	0.85~1.15	0.04~0.09	0.26~0.35	0.10~0.35
		11SMnPb30	Max 0.14	0.90~1.30	Max 0.11	0.27~0.33	0.20~0.35
		11SMnPb37	Max 0.14	1.00~1.50	Max 0.11	0.34~0.40	0.20~0.35
SUM43	1144		0.40~0.48	1.35~1.65	Max 0.04	0.24~0.33	-
CSC 牌號 1215MS			Max 0.09	1.10~1.40	0.04~0.09	0.33~0.42	-